



# Silver SRC 50

## Características Técnicas

### SOLAR SPECIFICATIONS

<b>Luz visible transmitida</b> Visible light transmission	Transmission de la lumière visible Transmissione de luce visibile	Durchlässigkeit sichtbaren Lichts Transmissie van zichtbaar licht	<b>46%</b>
<b>Rechazo de energía solar</b> Solar energy rejected	Energie solaire rejetée Energia solare riflessa	Sonnenenergieabweisung Warmtewering	<b>50%</b>
<b>Radiación UV rechazada</b> Uv light reduction	Réflexion de la UV visible Riflessione di luce visibile	Reflexion sichtbaren Lichts Reflectie van zichtbaar licht	<b>99%</b>
<b>Reflejo exterior</b> Exterior reflectance	Facteur de réflexion extérieure Fattore di riflessione esterno	Außenreflexion Reflectie binnenzijde	<b>30%</b>
<b>Reflejo interior</b> Interior reflectance	Facteur de réflexion intérieure Fattore di riflessione interno	Innenreflexion Reflectie buitenzijde	<b>29%</b>
<b>Energía solar absorbida</b> Solar absorption	Énergie solaire absorbée Energia solare assorbita	Absorbierte Sonnenenergie Geabsorbeerde zonne-energie	<b>37%</b>
<b>Energía solar reflejada</b> Solar Reflectance	Réflexion solaire Riflessione di solare	Reflexion sichtbaren Lichts Reflectie van zichtbaar licht	<b>24%</b>
<b>Energía solar transmitida</b> Solar transmission	Transmission solaire Transmissione solare	Durchlässigkeit sichtbaren Lichts Transmissie van zichtbaar licht	<b>39%</b>
<b>Coefficiente de sombra</b> Solar heat Gain Co-efficient	Coefficient d'élevation thermique solaire Coefficiente di sfumatura	Solarwärmezuwachs-Koeffizient Shading-coëfficiënt	<b>.58</b>
<b>Rechazo de <b>Infra Rojo</b></b> Infra rojo Reduction	Réflexion de la IR Riflessione di IR	Reflexion IR Reflectie IR	<b>49%</b>
<b>Disponible en <b>Exterior</b></b> Available in Exterior	Disponible dans un Extérieur Disponibile en Exterior	Verfügbar im Äußeren	<b>NO</b>

