

Vinilo Ácido

Ficha Técnica

+más

*Adhesivo más fuerte

*Rápido secado



PVC Film

Adhesivo

Protector

Media estandar

Tipo
Espesor
Estiramiento
Fuerza de tensión
Brillo 20° Gardner
Contracción
Tensión superficial
Cobertura

Tipo
Peso neto con adhesivo
20 min. adherido
24h. adherido
Fuerza de corte
Fuerza de pelado

Tipo
Color
GSM

Ancho
Largo

Durabilidad

Calandrado Monomérico
80 micras
26 N/mm² (MD /CD)
90 (MD /CD)
30
0.6 %
35 dn/cm
> 80 %

Base solvente permanente
20 ± 2 gsm
> 600g/25mm
> 800g/25mm
> 1000Min
50 - 150 g/50mm

Papel
Blanco
120 gsm

1,22 m.
50 m.

de 3 a 5 años